

Finehope





公司, 公司 公司

1. 公司

公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

公司 公司 公司 :

1. 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司 公司, 公司 公司 公司.
2. 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司
3. 公司, 公司, 公司 - 公司, 公司, 公司 公司;
4. 公司 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司;
5. 公司 公司 公司 公司 公司;
6. 公司 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司;

2, 公司 公司

公司 公司 公司 公司 公司 公司 :

1. 公司 : 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司 公司, 公司 公司, 公司, 公司 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司, 公司 - 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司;
2. 公司 公司 : 公司 公司, 公司, 公司 公司, 公司, 公司, 公司 公司, 公司 公司 公司 公司;
3. 公司 公司 : 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司;
4. 公司 公司 : 公司 公司, 公司, 公司, 公司 公司;
5. 公司 公司 : 公司, 公司;

公司 公司 公司, 公司 公司

1. 公司

- 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 2002 公司 公司.
- 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 R & A 公司; D 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司.
- 公司 I 公司 SGS ISO9001-2008 公司 公司, 公司 公司 公司 TS16949 公司. 公司 公司 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司.



2, 公司 公司 公司

公司 公司 公司 公司 公司, 公司, 公司 公司 公司 公司, 公司!



3, 000 00



00 ISO9001 000 00 A. 00 00, ISO / TS 16949 00 00 000, 00 0000 00000 00, 0000 0000 000 000000 000 00;

ISO / TS 16949 5 0 00 00 : APQP, FMEA, MSA, SPC, PPAP 0000 000, 000 000 00 0 0 0000 00 000 00 000000, 00000 00 0 00 000 00 0 0 0000.

B. 00 00 0 00 000 0000 00 R & A 0000; D 00 00 00 0000 0000 00, MDI, TDI, HDI 0 PPDI 0 00 00 000, 00 0000 000 0 0 0000 000 000000.

00 000 00 C. 00 0 000 0 000 0 00 000 00 00 00 Jidoka 00 00, 0 000 000 000000.

00 000 00 000 000, 000 000 00 00 TPS 00 000 00 D. 0000 0 00.



4, 000 00



- KraussMaffei 00 0 / 00 00 000 00 PU 000 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00;
- 00 00 00 00 00 00, 00 00, 000 000 0000 00 00 00 00,.
- 000 0 00 00, 000 00 0 000 00, 000 0000 00, 0000 0 00 0000 00 000 000 000 00;



5, 检测设备

- Finehope PU 检测设备 用于检测 PU 材料的物理性能, 如硬度、拉伸强度、撕裂强度等。
- Finehope 检测设备 用于检测 PU 材料的化学性能, 如红外光谱、热稳定性、燃烧性能等。





6. 主要设备

- 主要设备，主要设备主要设备主要设备主要设备 Finehope.
- 主要设备主要设备 Finehope 主要设备主要设备主要设备主要设备.
- Finehope 主要设备，主要设备主要设备主要设备主要设备，ISO9001 主要设备主要设备.



主要设备

1) Finehope 主要设备

☐☐☐ ☐ ☐☐☐ : HTTP : //finehope.1688.com/